

## Duroform®



### Omschrijving

Hoogwaardig hardhouten multiplex met machinaal verlijmde kernen. Aan beide zijden gecoat met donkerbruine fenolfilm van 240 gr/m<sup>2</sup>.

### Gebruik

Duroform is inzetbaar voor professioneel bekistingswerk, waar een hoge repetitiefactor vereist is.

Kwaliteit	A/A
Verlijming	EN 314-2 / 3
Formaldehyde emissie	EN 717-2 / E1
Gewicht	590 kg/m <sup>3</sup>
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	1250x2500 / 1500x3000
Brandklasse	D s2, d0
Toepassing	EN 636-3S (1)
Repetitiefactor	5 (2)
Certificering	FSC op aanvraag
Herkomst	PRC

mm	9	12	15	18	21	24	27	30
opbouw	5	7	9	11	13	15	17	19
verpakking	100	75	60	50	43	37	33	30

(1) Indien verwerkt volgens de voorschriften

(2) Minimaal hergebruik indien verwerkt volgens de voorschriften