

Overlay-ply



Omschrijving

Multiplex opgebouwd uit eucalyptus en populieren fineren voorzien van een natuurlijke EV dekfineer van 1mm dikte. De diktetolerantie is maximaal 0.3mm.

Gebruik

Overlay-ply is ontwikkeld als basisplaat voor beplakking met HPL en fineer, maar kan ook als decoratieve plaat ingezet worden.

Kwaliteit	EV
Verlijming	EN 314-2 / 2
Formaldehyde emissie	EN 717-2 / E1
Gewicht	600 kg/m ³
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	3050x1300
Brandklasse	D s2, d0
Toepassing	EN 636-2S
Certificering	FSC op aanvraag
Herkomst	PRC

mm	9	12	15	18	21	24	27
lagen	7	9	11	13	15	17	19