

PRESTATIEVERKLARING

Referentie :	DOPFibriluxFRv2
Commerciële naam :	Fibrilux FR
Producttype :	MDF Vezelplaat
Normverwijzing :	Houtachtige plaatmaterialen - EN13986:2004+A1:2015 Annex A Tabel A.9
CE klasse :	MDF.LA FR
Toepassingsgebied :	Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een droge omgeving
AVCP Klasse :	1
Certificaatnummer :	1161-CPR-1221 [6-12mm] ; 1161-CPR-0190 [12-30mm]
Geproduceerd te:	Rue de la Forêt 2, B-6690 Vielsalm

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)					
			6	>6 - 9	> 9 - 12	>=12-19	>19-30	>30-45
Buigsterkte	N/mm ²	EN 622-5	29	29	27	25	23	NPD
Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	EN 622-5	3000	3000	2800	2500	2300	NPD
Treksterkte	N/mm ²	EN 622-5	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	NPD
Diktezwellling, 24h	%	EN 622-5	30	17	15	12	10	NPD
Waterwerendheid OPTIE 1 : Treksterkte	N/mm ²	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Waterwerendheid OPTIE 1 : Diktezwellling	%	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Oppervlakte Treksterkte	N/mm ²	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Formaldehydewerendheid	Klasse	EN 13986-tabel B1	E1	E1	E1	E1	E1	NPD
Brandreactie	Klasse	EN 13501-1	B-s2d0	B-s2d0	B-s2d0	B-s1d0	B-s1d0	NPD
Dampdoorlaatbaarheid μ	nat	EN 13986 - tabel 9	20	20	20	20	20	NPD
	droog		12	12	12	12	12	NPD
Isolatie tegen luchtgeluiden R	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Geluidsabsorptie α		EN 13986 - tabel 10	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	NPD
Thermische geleidbaarheid λ	W/m.K	EN 13986 - tabel 11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	NPD
Sterkte - rek f _t	N/mm ²	EN 12369-1	13	13	13	12.5	12	NPD
Sterkte - druk f _c	N/mm ²	EN 12369-1	13	13	13	12.5	12	NPD
Sterkte - buiging f _m	N/mm ²	EN 12369-1	21	21	21	21	21	NPD
Sterkte - paneelschuifsterkte f _y	N/mm ²	EN 12369-1	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	NPD
Sterkte - rolschuifsterkte f _r	N/mm ²	EN 12369-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Stijfheid - rek E _t	N/mm ²	EN 12369-1	2900	2900	2900	2700	2000	NPD
Stijfheid - druk E _c	N/mm ²	EN 12369-1	2900	2900	2900	2700	2000	NPD
Stijfheid - buiging E _m	N/mm ²	EN 12369-1	3700	3700	3700	3000	2900	NPD
Stijfheid - afschuivingsmodus G _v	N/mm ²	EN 12369-1	800	800	800	800	800	NPD
Impactweerstand	Klasse	EN 12871	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting R _{mean}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting F _{ser,k}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting F _{max,k}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Lineaire uitzetting δ _{l,30,85}	mm/m	EN 318	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Mechanische duurzaamheid (kmod; kdef)			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Biologische duurzaamheid	Gebruiksklasse	EN 335	1	1	1	1	1	NPD
PCP inhoud	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5	<5	<5	<5	NPD

Informatieve eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)					
			6	>6 - 9	> 9 - 12	>=12-19	>19-30	>30-45
Formaldehydewerendheid	Klasse	ASTM E1333	CARB 2 < 0.11 ppm [6 -> 30mm]					
Formaldehydewerendheid	Klasse	ASTM E1333	TSCA Title VI (EPA) < 0.11 ppm [6 -> 30mm]					
Brandreactie	Klasse	ASTM E84	Class 1/A [6 -> 30mm]					
Brandreactie	Klasse	CAN/ULC-S102	Flame Spread Rating & Smoke Developed Classification Compliant					

Versiedatum :
29/07/2020

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

