



- Eenvoudige verwerking
- Uitstekende geluidsdemping

### Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmeting [mm]	m <sup>2</sup> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R <sub>d</sub> ) [m <sup>2</sup> .K/W]
32,5 (20+12,5)	25	2500 x 1200	75	1210	0,45

### Eigenschappen isolatieplaat

Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_d$ ) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,050
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt ( $\mu$ ) [-]	NPD
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	≥ 100
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	NPD

### Eigenschappen samengestelde plaat

Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	15,9
Afwerking zijden	recht met afgeschuinde langskanten

NPD = geen prestatie vastgesteld

### Productomschrijving

PAVACOUSTIC 33G is een natuurlijke en ecologische geluidsisolerende plaat op basis van houtvezel aan één zijde afgewerkt met een 12,5 mm gipskartonplaat.

PAVACOUSTIC 33G wordt voornamelijk toegepast als geluidsisolatie van daken, muren en plafonds.

De gipskarton afwerking met afgeschuinde langskanten maakt dat de plaat eenvoudig te verwerken is.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

### Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.