

JointFinisher Premium

Voegproduct in poedervorm voor het afwerken van voegen



JointFinisher Premium is universeel voegproduct in poedervorm, op basis van minerale grondstoffen en additieven en voldoet aan NBN EN 13963:2014.

JointFinisher Premium is aan te maken met water, verhardt door droging aan de lucht, heeft een zeer lange afbindtijd en een zeer beperkte krimp.

JointFinisher Premium is wit, licht en soepel smeerbaar waardoor het een zeer glad afwerkingsaspect oplevert; en vertoont geen verpoedering, waardoor het zich gemakkelijk laat schuren.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>JointFinisher Premium wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> als eindlaag van het voegwerk, op JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium; voor het egaliseren van kopse kanten en rechte boorden die werden voorbehandeld met Gyproc® Fillers; voor het afwerken van afwerkingsprofielen (zoals AquaBead® of No-Coat®); voor kleine oppervlakkige herstellingen van Gyproc® platen; voor het handmatig volledig uitvlakken van het gehele oppervlak van Gyproc® platen.
Vorm	Poeder
Kleur	wit
Herkomst	Saint-Gobain Rigips Austria, Puchberg (AT)

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, luchtdrogend
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	5 kg	Euro Pallet	108

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalle
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

JointFinisher Premium

Verpakking en bewaring

	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkings eigenschappen

Mengverhouding	2.65 liter water/zak 5 kg
Verbruik	60 à 200 g/m ² afhankelijk van de toepassing
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd
Droogtijd (wachtijd)	12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Geen product op basis van gips (JointFillers, enz.) aanbrengen op JointFinisher Premium.
Verwerking	Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg poeder op 2,25 l water) en meng met een mixer tot een pasta bekomen wordt. Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. Aangemaakte JointFinisher Premium kan meerdere dagen bewaard worden. Na gebruik een dun laagje water op de resterende hoeveelheid aangemaakte pasta gieten.
Aandachtspunten	Meng JointFinisher Premium niet met bindmiddelen of andere producten. Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een voorstrijkmiddel ter bevordering van een homogene absorptiegraad. Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.

Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

